

Fasal BIO 337

Produktinformation

Fasal BIO 337 ist ein Holzwerkstoff für die Spritzguss-Verarbeitung.

Eigenschaft	Wert	Einheit	Prüfnorm
Zugfestigkeit	32,9	N/mm ²	ISO 527
Dehnung	1,9	%	ISO 527
Zug-E-Modul	3900	N/mm ²	ISO 527
Biegefestigkeit	56,6	N/mm ²	ISO 178
Dehnung	3,1	%	ISO 178
Biege-E-Modul	3500	N/mm ²	ISO 178
Schlagzähigkeit nach Charpy	9,6	kJ/m ²	ISO 179/1 fU
Dichte	1,16	g/cm ³	ISO 1183

Verpackungseinheiten

Sackware	20	kg
BigBag	800	kg

Das eingesetzte Holz kommt aus zertifizierter nachhaltiger Waldbewirtschaftung nach dem PEFC-System.